



Et je transforme mon quotidien!

## FINITION MAT ACRYLIQUE FMA 1888



10L


### PROPRIÉTÉS

Cette peinture acrylique mate offre une très bonne opacité sur fond déjà peint ou bien préparé.  
Son excellente blancheur ainsi que son pouvoir opacifiant donne un aspect mat poché au support peint.  
Séchage rapide.  
Fabriquée en France.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

- **Supports** : Murs et plafonds.
- **Destination** : Intérieur neuf/entretien.



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	-	Acrylique
Sec au toucher	Entre 18°C et 23°C	2 heures
Redoublable	Entre 18°C et 23°C	6 heures
Aspect	-	Mat poché
Hauteur de la brillance	Angle 85°	<3%
Dilution	Rouleau, brosse / Pistolet	Prêt à l'emploi / fonction du matériel
Rendement	-	8 m²/L

Classement : NF T 36-005 : Famille I - classe 7b2.

### PRÉPARATION

- **SUPPORTS** : Conforme à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1), neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- **TRAVAUX PRÉPARATOIRES** : Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### APPLICATION

- **Matériel d'application** :
  - Rouleau polyamide texturé 12 mm
  - Pistolet
  - Brosse spéciale acrylique
- **Précautions d'emploi** :  
Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- **Dilution** :
  - Rouleau, brosse : prêt à l'emploi
  - Pistolet : en fonction du matériel.

### RECOMMANDATIONS

- **Impression ou primaire** : Adapté au support (en travaux neufs) : 1 couche de RIPOLIN IMS 1888 ou RIPOLIN IPP 1888.
- **Finition** : 1 à 2 couches de RIPOLIN FMA 1888.

Se reporter aux fiches techniques correspondantes (supports conformes au DTU 59.1).

### NETTOYAGE

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

### SÉCURITÉ

Veuillez consulter les FDS sur le site :  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG AC France  
1 rue de l'Union - CS10055 - 92565 Rueil Malmaison Cedex - Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

