



*Et je transforme mon quotidien!*

## IMPRESSION MULTI-SUPPORTS IMS 1888



10L


### PROPRIÉTÉS

Cette impression multi-supports garantit une préparation parfaite des supports neufs, bruts ou poreux.  
Très opacifiante.  
Bloque les fonds et garnissante.  
Séchage rapide.  
Fabriquée en France.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 20 g/l COV.

- **Supports** : Murs et plafonds, tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment.
- **Destination** : Intérieur neuf/entretien.  
Convient également sur toile de verre.



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	-	Acrylique
Sec hors poussière	Entre 18°C et 23°C	3 heures
Recouvrable	Entre 18°C et 23°C	5 heures
Aspect	-	Mat
Hauteur de la brillance	-	-
Dilution	-	Prêt à l'emploi
Rendement	-	8 à 10 m <sup>2</sup> /L

Classement : NF T 36-005 : Famille I - classe 7b2.

### PRÉPARATION

- **SUPPORTS** :  
- Conforme à la norme NF P 74-201 -1 et 2 (DTU 59.1). Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.  
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.
- **TRAVAUX PRÉPARATOIRES** : Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG AC France

1 rue de l'Union - CS10055 - 92565 Rueil Malmaison Cedex - Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

### APPLICATION

- **Matériel d'application** :  
- Rouleau polyamide texturé 12 mm  
- Pistolet  
- Brosse spéciale acrylique
- **Précautions d'emploi** :  
Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- **Dilution** :  
- Prêt à l'emploi.

### RECOMMANDATIONS

- Sur plâtre et dérivés, enduit ciment, béton, bois, anciennes peintures adhérentes.  
Égrenage, époussetage. Une couche de RIPOLIN IMS 1888.  
Enduire si nécessaire. Ponçage, nettoyage.
- 1 à 2 couches de finition, mate ou satin.

Se reporter aux fiches techniques correspondantes (supports conformes à la norme NF P 74 201-1 et 2 (DTU 59.1)).

### NETTOYAGE

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

### SÉCURITÉ

Veuillez consulter les FDS sur le site :  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

